

ÖZET SPESİFİKASYON

Testliner, kraft top / beyaz yüzlü testliner ve fluting — teknik veri sayfası

Türkiye üretimi, %100 geri dönüştürülmüş elyaftan oluklu mukavva kağıtları. Aşağıdaki değerler tipik ticari alt sınırlardır; her teklif fabrikanın spesifikasyon tablosu ile verilir ve her sevkiyata fabrika analiz sertifikası (CoA) eşlik eder. Üretici adı ticari gizlilik gereği bu belgede yer almaz.

1. Testliner 3 (kahverengi) — 90–200 g/m²

GRAMAJ (G/M ²)	SCT CD (KN/M) · ISO 9895	PATLAMA (KPA) · ISO 2759	COBB60 ÜST YÜZ (G/M ²) · ISO 535	NEM (%) · ISO 287
100	≥ 1,60	≥ 230	≤ 35	7–9
110	≥ 1,75	≥ 255	≤ 35	7–9
120	≥ 1,90	≥ 280	≤ 35	7–9
140	≥ 2,20	≥ 330	≤ 35	7–9
160	≥ 2,50	≥ 380	≤ 35	7–9
180	≥ 2,80	≥ 420	≤ 35	7–9
200	≥ 3,10	≥ 460	≤ 35	7–9

Gramaj toleransı ±%4. 90 g/m² ve ara gramajlar talep üzerine. Testliner 2 (TL2) talep üzerine, ayrı spesifikasyon tablosuyla.

2. Kraft top ve beyaz yüzlü (white top) testliner — 120–200 g/m²

ÜRÜN	ÜST YÜZEY	COBB60 ÜST (G/M ²) · ISO 535	BEYAZLIK (%) · ISO 2470-1	MUKAVEMET
Kraft top testliner	Saf selülozlu (virgin) kraft elyaf	≤ 30	—	Patlama ve yüzey değerleri fabrika spesifikasyon tablosuna göre
Beyaz yüzlü testliner	Beyaz elyaf	≤ 30	≥ 70 (tipik 72– 78)	Kahverengi testliner tablosuna eşdeğer

3. Fluting (geri dönüşümlü) — 90–180 g/m²

GRAMAJ (G/M ²)	CMT30 (N) · ISO 7263-1	SCT CD (KN/M) · ISO 9895	NEM (%) · ISO 287
90	≥ 140	≥ 1,25	7-9
100	≥ 160	≥ 1,40	7-9
110	≥ 185	≥ 1,55	7-9
120	≥ 210	≥ 1,70	7-9
127	≥ 225	≥ 1,80	7-9
140	≥ 250	≥ 2,00	7-9
160	≥ 290	≥ 2,30	7-9
180	≥ 330	≥ 2,60	7-9

4. Bobin, ambalaj ve yükleme

Bobin

- En: 600–2.500 mm (±3 mm)
- Çap: 1.000–1.500 mm (standart 1.250 / 1.450 mm), ±25 mm
- Masura: 76 mm (3") standart; 152 mm (6") talep üzerine
- Ek: bobin başına en fazla 2 (3 talep üzerine), işaretli
- Nem: %7–9 (ISO 287)

Ambalaj ve etiket

- Kraft sargı + kapak; PE / stretch talep üzerine
- Etiket: cins, gramaj, en, çap, net/brüt kg, bobin no, barkod
- Bobin listesi sevkiyatla gönderilir

Yükleme

- Kamyon / TIR: 22–24 t
- 40' HC konteyner: 22–24 t (varış ülkesi yol ağırlık sınırına göre)
- Ø ≤ 1.100 mm dikey (ayakta); Ø 1.250–1.500 mm yatay iki sıra (eye-to-door)

Minimum sipariş ve kota

- Yurt içi: 1 kamyon (≈ 22 t); ihracat: 2 konteyner (≈ 46 t)
- Tek bobin ölçüsü başına min. 5 t
- Düzenli alıcılar için sözleşmeli aylık kota; aylık fiyat revizyonu

Sertifikasyon

- Fabrikanın FSC® Recycled (CoC), ISO 9001 ve ISO 14001 sertifikaları teklifle paylaşılır; FSC® beyanlı satış fabrikanın CoC sertifikası kapsamında ve fabrika faturasıyla yapılır
- Gıda temas beyanı ürün bazında

5. Test standartları

Gramaj ISO 536 · Nem ISO 287 · SCT ISO 9895 · CMT30 ISO 7263-1 · Patlama ISO 2759 · Cobb60 ISO 535 · Beyazlık ISO 2470-1 · Kalınlık ISO 534. Numune alma ISO 186. Kondisyonlama 23 °C / %50 bağıl nem (ISO 187).